



**KARL PICHLER**

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO

# Outdoor-decking a confronto

Legno massiccio

WPC

## Outdoor-decking a confronto: LEGNO MASSICCIO

Tipo di legno / Materiale	Colore	Dimensione in mm	Peso kg/mc	Durabilità (secondo DIN EN 350-2)*	Certificazione	Assenza di nodi
<b>Ipé AD</b> Tabebuia serratifolia	Marrone scuro	21x100	1000	1	su richiesta certificato FSC®	••••
<b>DASSO</b> Bambus XTR® Bamboo	Marrone scuro	20x137	1250	1 (25 anni di garanzia del produttore)	Certificato FSC®	••••
<b>DASSO</b> Bambus CTECH® Bamboo	Marrone chiaro	20x137	1250	1 (25 anni di garanzia del produttore)	Certificato FSC®	••••
<b>Wotanwood pino grigio oliato &amp; impregnato, C24, KD</b> Pinus sylvestris	Grigio chiaro	28x145	600	1	su richiesta certificato PEFC®	••
<b>Thermowood Pino (Pino termico 212°) KD</b> Pinus sylvestris	Marrone medio	26x92 26x142	440	2	Certificato PEFC	••
<b>Thermowood Frassino (Frassino termico 212°) KD</b> Fraxinus excelsior	Marrone scuro	27x138 su richiesta	750	2	su richiesta certificato PEFC®	••••
<b>Castagno KD</b> Castanea sativa	Marrone chiaro	su richiesta	590	2		•••
<b>Larice di montagna naturale termostrutturato KD</b> Larix decidua	Marrone chiaro	26x115	550	3-4	su richiesta certificato PEFC®	••
<b>Larice di montagna grigio argento termostrutturato KD</b> Larix decidua	Grigio chiaro	26x145	550	3-4	su richiesta certificato PEFC®	••
<b>Cirmolo KD</b> Pinus cembra	Marrone chiaro	su richiesta	400	4	su richiesta certificato PEFC®	••
<b>Pino KD</b> Pinus sylvestris	Marrone chiaro	30x140 su richiesta	600	4	su richiesta certificato PEFC®	••

•••• = proprietà ottimali

\* Secondo DIN EN 350: 1 = molto durevole, corrisponde a 25 anni e oltre  
 2 = durevole, corrisponde a 15-25 anni  
 3 = moderatamente durevole, corrisponde a 10-15 anni  
 4 = poco durevole, corrisponde a 5-10 anni  
 5 = non durevole

KD = essiccato tecnicamente  
 AD = essiccato all'aria

Solo un montaggio, una pulizia e una manutenzione professionale garantiscono che si possa godere a lungo dei rivestimenti per esterni presentati in questa brochure. Si prega di rispettare le indicazioni e le istruzioni dei rispettivi produttori e le norme professionali del settore falegnameria 02: "Balconi e terrazze", edizione dicembre 2015.

Tipo di legno / Materiale	Assenza di schegge	Durezza della superficie	Stabilità del colore	Stabilità dimensionale	Profilo	Livello di prezzo
Ipé AD Tabebuia serratifolia	****	*****	...	...	liscio/liscio	alto
DASSO Bambus XTR® Bamboo	****	*****	..	*****	liscio/scanalato a V	alto
DASSO Bambus CTECH® Bamboo	****	*****	....	*****	liscio/scanalato a V	alto
Wotanwood pino grigio oliato & impregnato, C24, KD Pinus sylvestris	...	...	....	...	liscio strutturato (microgoffrato)/liscio	medio
Thermowood Pino (Pino termico 212°) KD Pinus sylvestris	****	...	..	*****	liscio/liscio spazzolato/liscio	medio
Thermowood Frassino (Frassino termico 212°) KD Fraxinus excelsior	****	....	..	*****	liscio/liscio	medio
Castagno KD Castanea sativa	****	....	...	....	liscio/liscio	alto
Larice di montagna naturale termostrutturato KD Larix decidua	...	...	...	...	termostrutturato/liscio	basso
Larice di montagna grigio argento termostrutturato KD Larix decidua	...	...	....	...	termostrutturato/liscio	basso
Cirmolo KD Pinus cembra	...	..	...	....	liscio/liscio Su richiesta	alto
Pino KD Pinus sylvestris	...	..	...	...	liscio/liscio	basso

## Outdoor-decking a confronto: WPC

Tipo di legno / Materiale	Colore	Dimensione in mm	Peso kg/lfm	Durabilità (secondo DIN EN 350-2)*	Certificazione	Assenza di nodi
Silvadec Atmosphere	Ipé Marrone Rio Grigio Ushuaia Grigio Cayenne	23x138	3,2	25 anni di garanzia del produttore	Certificato PEFC	.....
UPM ProFi® Deck 150	Grigio pietra Marrone autunno Marrone castagno Grigio perla	28x150	2,52	10 anni di garanzia del produttore	Certificato PEFC®-prodotto riciclato	.....
UPM ProFi® Piazza One	Streaked Ebony Silver Teak Brazilian Walnut Californian Oak	25x140	3,3	Piazza ONE 25 anni di garanzia del produttore	Certificato PEFC®-prodotto riciclato	.....

Tipo di legno / Materiale	Assenza di schegge	Durezza della superficie	Stabilità del colore	Stabilità dimensionale	Profilo	Livello di prezzo
Silvadec Atmosphere	.....	.....	.....	.....	spazzolato	medio
UPM ProFi® Deck 150	.....	.....	....	.....	grezza/fine	medio
UPM ProFi® Piazza One	.....	.....	.....	.....	rilievo con texture legno	medio

..... = proprietà ottimali

\* Secondo DIN EN 350: 1 = molto durevole, corrisponde a 25 anni e oltre  
2 = durevole, corrisponde a 15-25 anni  
3 = moderatamente durevole, corrisponde a 10-15 anni  
4 = poco durevole, corrisponde a 5-10 anni  
5 = non durevole

KD = essiccato tecnicamente  
AD = essiccato all'aria

Solo un montaggio, una pulizia e una manutenzione professionale garantiscono che si possa godere a lungo dei rivestimenti per esterni presentati in questa brochure. Si prega di rispettare le indicazioni e le istruzioni dei rispettivi produttori e le norme professionali del settore falegnameria 02: "Balconi e terrazze", edizione dicembre 2015.

### Informazioni:

- Le immagini di riferimento possono differire in dettaglio dallo standard. Si prega di rispettare le normative e le istruzioni di montaggio attuali.
- I prodotti mostrati sono prodotti d'uso, possono apparire segni di usura e consumo a seconda dell'impiego.
- Tutti i prodotti sono progettati per l'uso esterno. L'orientamento e le condizioni ambientali possono accorciare gli intervalli di pulizia.
- Con le doghe WPC/RMC/BPC possono verificarsi cariche elettrostatiche in determinate condizioni ambientali (bassa umidità e secchezza).
- Tutte le lunghezze di prodotto indicate sono lunghezze a magazzino, salvo venduto.
- Alcuni legni, ad esempio il castagno, contengono sostanze solubili (ad esempio tannino). Sul legno umido, metalli ferrosi possono causare macchie ed è possibile la corrosione degli elementi di fissaggio.
- Avviso sulla flessione durante l'uso (L/200) e il montaggio senza pendenza.
- Differenze di campioni/colore sono inevitabili per motivi naturali/produttivi.
- A seconda della posizione e dell'irraggiamento solare, può verificarsi una temperatura superficiale più alta che può limitare l'uso.

#### Algund

J.-Weingartner Str. 10/A  
T +39 0473 204 800  
info@karlpichler.it

#### Brixen

J.-Durst Str. 2/B  
T +39 0472 977 700  
brixen@karlpichler.it

#### Kematen i.T (A)

Industriestr. 5  
T +43 (0) 5232 502  
info@karlpichler.at